

آستری زینک ریج اپوکسی 92% 1014-00

این محصول دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید فرموله شده است. دارای خاصیت ضد خوردگی بالا می باشد و لایه بسیار سختی را بر بروی سطوح فلزی ایجاد می نماید. این پایداری بر اساس سیستم محافظت کاتدیک پدید می آید این پوشش در اثر واکنش شیمیایی خشک شده و به عنوان محافظ در سازه های فلزی و مخازن صنعتی بکار می رود تا از خوردگی سطوح فلزی در شرایط جوی نا مناسب و نقاط مرطوب جلوگیری نماید.

اطلاعات فنی :

طوسی	شید رنگ
$A/B = 100/6$	نسبت اختلاط
تینر اپوکسی	رقیق کننده
$3 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$	دانسیته
88 ± 2 در صد	جامد وزنی
68 ± 3 در صد	جامد حجمی
$9 \text{ m}^2/\text{lit}$	پوشش
سطحی 2 ساعت ، عمقی 24 ساعت ، نهایی 7 روز	زمان خشک شدن
75 میکرون	ضخامت

روش مصرف : با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده به مدت 5 دقیقه توسط همزن مناسب به هم می زنیم تا یکنواخت شود پس از 30 دقیقه انتظار آماده مصرف می باشد.

شرایط سطح : به منظور حصول چسبندگی سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز ، خشک و عاری از رطوبت ، گرد و خاک ، چربی ، زنگ زدگی و سایر عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی پوشش بالا رفته و از پوسته شدن جلوگیری شود. آثار زنگ زدگی پاکسازی شده (سند بلاست sa 2,5 و یا سایر روش ها) و بلافاصله رنگ آمیزی شود.

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد