

رنگ اپوکسی رویه گلس فلیک (gf) ضد اسید 2178-00

این محصول دو جزئی از ترکیب رزین اپوکسی مخصوص و سخت کننده پلی آمین ضد اسید بدست می آید ، پس از خشک شدن لایه سختی را بر روی سطوح فلزی تشکیل می دهد . این پوشش با دارا بودن پرک شیشه مانع از نفوذ رطوبت، یون و هر گونه عامل خورنده دیگر به لایه زیرین گشته لذا طول عمر پوشش بسیار بالا می رود و نیز از طرفی به دلیل وجود هاردنر ضد اسید برای محیط های قلیایی و اسیدی مورد مصرف قرار می گیرد .

اطلاعات فنی :

شید رنگ	طوسی
نسبت اختلاط	$A/B = 100/20$
رقیق کننده	تینر اپوکسی
دانسیته	$1/35 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی	67 ± 2 در صد
جامد حجمی	52 ± 3 در صد
پوشش	$7/5 \text{ m}^2 / \text{lit}$
زمان خشک شدن	سطحی کمتر از 6 ساعت ، عمقی کمتر از 24 ساعت ، نهایی 7 روز
ضخامت	70 میکرون

روش مصرف : با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تا ثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده به مدت 5 دقیقه توسط همزن مناسب به هم می زنیم تا یکنواخت شود پس از یک ساعت انتظار آماده مصرف می باشد

شرایط سطح : به منظور حصول چسبندگی سطح مورد نظر باید کاملا تمیز ، خشک و عاری از رطوبت ، گرد و خاک ، چربی ، نمک سایر عوامل خارجی دیگر باشد.

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد