

### لاک پلی یورتان براق 3070-L0

این محصول دو جزئی حاصل ترکیب رزین پلی استر پلی اول و سخت کننده ایزوسیانات است که فیلم آن دارای مقاومت بسیار مطلوب در مقابل عوامل جوی، نور فرابنفش، رطوبت، آلاینده های محیطی و عوامل مکانیکی می باشد. این محصول به دلیل مقاومت سایشی بالا بر روی اپوکسی ها، پلی یورتان صنعتی، سطوح سنگ، چوب و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به صورت لاک شفاف ترانسپارنت می باشد.

#### اطلاعات فنی:

شید رنگ	شفاف
نسبت اختلاط	$A/B = 100/18$
جامد وزنی	$60 \pm 2$
جامد حجمی	$55 \pm 3$
پوشش	100-150 گرم در هر متر مربع
زمان خشک شدن	سطحی کمتر از 3 ساعت، عمقی کمتر از 24 ساعت، نهایی 7 روز

**روش مصرف:** با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنییم تا یکنواخت شود. پوشش آماده مصرف می باشد.

**شرایط سطح:** به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از روغن، گرد و غبار، رطوبت، نمک و سایر مواد خارجی باشد سپس سطح مورد نظر توسط سنباده یا سایر ابزار مناسب مضرس گردد تا چسبندگی 100% ایجاد شود.

**زمان نگهداری:** یکسال تحت شرایط استاندارد.