

رنگ پلی یورتان ضد خش صنعتی 3084-00

این محصول دو جزئی حاصل ترکیب رزین پلی استر پلی اول و سخت کننده ایزوسیانات است که فیلم آن دارای مقاومت بسیار مطلوب در مقابل عوامل جوی، نور فرابنفش، رطوبت، آلاینده های محیطی و عوامل مکانیکی می باشد. این محصول به دلیل مقاومت سایشی بالا بر روی اپوکسی ها، پلی یورتان صنعتی، سطوح سنگ و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به صورت لاک شفاف ترانسپارنت نیز قابل ارائه است.

اطلاعات فنی:

شید رنگ	U
نسبت اختلاط	U
جامد وزنی	U
جامد حجمی	U
پوشش	U
زمان خشک شدن	U
طوسی (بصورت لاک شفاف نیز قابل ارائه است)	
$A/B = 100/70-40$	
60 ± 2	
55 ± 3	
100-150 گرم در هر متر مربع	
سطحی کمتر از 3 ساعت، عمقی کمتر از 24 ساعت، نهایی 7 روز	

روش مصرف: با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود. پوشش آماده مصرف می باشد.

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از روغن، گرد و غبار، رطوبت، نمک و سایر مواد خارجی باشد سپس سطح مورد نظر توسط سنباده یا سایر ابزار مناسب مژرس گردد تا چسبندگی 100% ایجاد شود.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد.