

ملات اپوکسی ۳ جزیی 07-2050

این ملات برپایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمین مخصوص به همراه پودر های سخت فرموله شده، چسبندگی بسیار خوبی به سطح بتون، فلز، سنگ و ... دارد. این پوشش به دلیل خواص مکانیکی و شیمیایی ایده آل، برای تمامی سطوحی که در معرض مواد شیمیایی (بازها و اسیدهای معدنی) اکثر حلالها، گازوئیل، بنزین، آب، روغن ها و نمک ها قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به دارا بودن مقاومت فشاری و سایشی بسیار بالا در صنایع مختلف از جمله تقویت، ترمیم و مرمت پل ها و ابنیه بتنی و پر نمودن فضای خالی بین صفحه ستون ها، پد استال، رول بولت، انکر بولت در صنایع نظامی، پتروشیمی، شیمیایی، کارخانجات صنعتی، نساجی، سردخانه، نیروگاه ها، کشتارگاه ها، فرودگاه ها، کارگاه ها، مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات فنی :

▲ شید رنگ طوسی - در سایر شیدها قابل ارائه است.

▲ نسبت اختلاط $A/B/C = 2/1/12$

▲ دانسیته مخلوط $1.0 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$

▲ جامد وزنی دو جزء ۱۰۰ درصد

▲ جامد حجمی دو جزء ۱۰۰ درصد

▲ زمان خشک شدن سطحی ۵ ساعت، عمقی ۲۴ ساعت، نهایی ۵ تا ۷ روز

▲ ضخامت فیلم خشک حداقل ۱ میلی متر

▲ مکانیزم سخت شدن واکنش شیمیایی بین اجزاء

▲ مقاومت فشاری $\geq 500 \text{ kg/cm}^3$

روش اعمال : با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزاء و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده ، به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنییم تا یکنواخت شود. جزء C را به مخلوط آماده شده به آرامی اضافه کرده و توسط همزن میکس نمایید تا مخلوط کاملا هموژن گردد.

زمان مصرف : حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختلاط اجزاء، ۵ دقیقه می باشد.

وسایل و تجهیزات اجرا : همزن دستی با قدرت مناسب

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد .

نکات ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم می بایست چشم را کاملا با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمود.